

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 19

1. Code d'identification unique du produit type : CK40
2. Usage(s) prévu(s) : Chapeau de piliers.
3. Fabricant : SAS Prefabricados de hormigón, S.A.
Pg. Torras i Bages, 106
08030 Barcelona
Espagne
4. Mandataire : SAS Prefabricados de hormigón, S.A.
Pg. Torras i Bages, 106
08030 Barcelona
Espagne
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Contrôle du ciment, contrôle des granulats, contrôle des adjuvants, contrôle eau de gâchage, analyse du béton, calibration de la hauteur des moules, contrôle du processus de maduration (24h), contrôle de l'aspect, palettisation et traçabilité des pièces et matériaux.

Système de contrôle de production en usine, émis sur la base de rapport d'inspections :
Système 2+

6a) Norme harmonisée : en 12843 : 2004

Organisme(s) notifié(s) : N/A

6b) Document d'évaluation européen : N/A

Évaluation technique européenne : N/A

Organisme d'évaluation technique : N/A

Organisme(s) notifié(s) : N/A

7. Performance(s) déclarée(s) Norme harmonisée : EN1304 : 2013

- Résistance à la flexion – 5.28 MPa
- Charge de rupture – 3.13 Kn
- Absorption d'eau : 3.4%

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est

établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Salvador Musté (Directeur Industriel).

À Barcelona, le 23.04.2024

SAS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.A.
P.º Torras i Bages, 106
Tel. 93 345 88 50
08030 BARCELONA

	Arids SAS												2023		RESUM 2023		Ciment	
	Saldo REVERT	A. MOLINO 0-4	Restada 0-2	Arenilla Fino	Artificial 0-3	Betocarb P1	Arena Cantera	Estad	Corvancillo 6-12	Grava 2-5	Pols	Grava 5-9	CG 52.5	CB 52.5				
	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg	Procentg				
	MALLES												Procentg	Procentg				
16mm	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%				
8 mm	0.08%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	77.85%	0.09%	0.16%	0.94%	0.05%	0.01%				
4 mm	0.37%	0.77%	0.02%	0.00%	0.03%	0.02%	0.17%	0.62%	20.81%	48.83%	9.69%	88.99%	0.11%	0.76%				
2 mm	2.48%	34.57%	0.70%	0.22%	8.94%	0.03%	10.86%	58.82%	0.20%	50.17%	0.12%	7.08%	0.29%	0.87%				
1 mm	5.30%	23.89%	4.67%	73.51%	37.03%	0.37%	33.48%	40.84%	0.02%	0.35%	1.99%	1.09%	1.59%	0.65%				
0.5 mm	20.09%	13.38%	20.56%	21.94%	22.02%	4.64%	21.37%	0.53%	0.01%	0.02%	23.54%	0.48%	2.33%	2.60%				
0.250 mm	40.47%	7.96%	40.87%	1.37%	13.43%	16.89%	12.81%	0.37%	0.04%	0.03%	15.91%	0.31%	6.53%	7.05%				
0.125 mm	25.55%	5.64%	27.63%	0.67%	8.99%	36.08%	8.62%	0.38%	0.21%	0.18%	12.89%	0.33%	21.73%	19.13%				
0.063 mm	2.75%	4.30%	4.93%	0.50%	5.50%	33.24%	5.90%	0.15%	0.21%	0.15%	16.60%	0.35%	33.56%	36.73%				
Fins	3.03%	9.48%	0.63%	1.79%	6.08%	8.74%	6.76%	0.31%	0.59%	0.15%	19.11%	0.46%	33.74%	31.94%				
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
Aigua	5.74%	3.03%	5.02%	8.00%	3.11%	1.31%	4.43%	8.00%	0.26%	8.00%	8.00%	2.25%						