



POUR COLLER

# Colle en pâte Cuisine

- Prête à l'emploi
- Murs et plans de travail sur supports neufs
- Tous types de carreaux jusqu'à 30 x 30 cm




BLANC



CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE EN 12004  
**D2T**  
MORTIER COLLE POUR CARRELAGE

**25 kg**  
**5 à 8 m<sup>2</sup>**



### DOMAINE D'EMPLOI :

#### En mur intérieur :

- Béton
- Plaque de plâtre cartonnée
- Enduit de ciment
- Béton cellulaire
- Plâtre.

#### Plan de travail de cuisine :

- Panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX).

Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de deux mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines. Pour le collage sur parois humides (douches,...), utiliser **Colle en pâte spéciale salle de bains** ou **Colle en pâte spéciale sol et mur**.

**APPLICATION DE LA COLLE :** Malaxer la colle avant application. Appliquer **Colle en pâte spéciale cuisine** avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai minimum de 20 minutes (temps ouvert).

**COLLAGE DU CARRELAGE :** Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec la **Colle en pâte spéciale cuisine**. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

**CONSOMMATION :** Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule T5 5 mm x 5 mm	Spatule C6 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple encollage	Jusqu'à 20 x 20	3 à 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,5 à 4 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	Supérieur à 20 x 20	4 à 4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 à 6 kg/m <sup>2</sup>

**PRÉCAUTION D'EMPLOI :** La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm. Colle en pâte spéciale cuisine encore frais se nettoie à l'eau.

**STOCKAGE :** 24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. CRAINT LE GEL.