FORMAT : 40 x 40 + 11 - MAPEI
IMPRIMEUR : VIZILLE

Zone maximum pour l'impression d'aplat

Zone maximum pour l'impression des textes

MAPEI FRANCE	Date/Data 13 mai 2025 3:32	Product/Prodotto GO-ON-Colle Carrelage interieur gris-25kg-pck
Supplier/Fornitore: VIZILLE	Graphic Artist/Realizzazione: L'ATELIER COM	4 couleurs
Technical packaging/Tipo imballo: paper bag	Internal control/Controllo: Marketing opérationnel (Sabrina Freire)	CMYK
Size/Dimensioni: 400 x 400 x 110		
Print/Tipo di stampa: Flexographie		

320
20 290
105

GO/ON!
GRIS CINZENTO
Colle carrelage intérieur
Cola para ladrilhos interiores
3 999990 123707 >

GO/ON! Colle carrelage intérieur
Cola para ladrilhos interiores

Poids net :
Peso líquido :
25 kg

SUPPORTS ADMIS / SUPORTES ADMITIDOS	SOL INTÉRIEUR / PAVIMENTOS INTERIORES	MUR INTÉRIEUR / PAREDES INTERIORES
Chape et dalle flottante / Betonilha e ladrilhos flutuantes	X	
Dallage sur terre-plein / Ladrilhamento em terreno aplanado	X	
Ragréage P3 / Nivelamento P3	X	
Enduit de ciment / Reboco cimentício		X
Plaque de plâtre cartonnée / Placa de gesso cartonado		X
Béton cellulaire (humidification préalable du support) / Betão celular (humidificação prévia do suporte)		X
Plâtre, carreau de plâtre, carreau de brique (après application d'un primaire d'accrochage) / Gesso, ladrilho de gesso, ladrilho de tijolo (após a aplicação de um primário de aderência)		X(1)

(1) Non visé par les textes de référence / (1) Não abrangidos pelos textos de referência

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'1 mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :
Dans un récipient contenant 5,5 à 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de COLLE CARRELAGE INTÉRIEUR en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

APPLICATION DU MORTIER COLLE :
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Si votre chantier correspond à l'un des cas suivants :
- collage en sol extérieur et carrelage d'un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.
- procéder alors par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau).

POSE DES CARREAUX :
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 45 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiement.

CONSOMMATION :
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	FORMAT DES CARREAUX (cm)	SPATULE U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)	SPATULE U9 (9 mm x 9 mm x 9 mm)
Simple encollage	jusqu'à 20 x 20 cm	3,5 à 4,5 kg/m²	4,5 à 6 kg/m²
Double encollage	supérieur à 20 x 20 cm	4,5 à 6 kg/m²	6 à 8 kg/m²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
La température d'application doit être comprise entre + 5 °C et + 30 °C.
Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint.
Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE :
12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.
STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:
Os suportes devem estar limpos, planos, sãos e sólidos. Os ladrilhamentos de betão devem ter mais de 1 mês e as betonilhas de cimento mais de 15 dias. Os rebocos cimentícios devem ter mais de 48 horas para as paredes interiores. Em tempo quente e/ou ventoso, os suportes cimentícios devem ser humedecidos algumas horas antes do assentamento (não deve existir água na superfície do suporte durante o assentamento). Os desníveis localizados que não excedam 10 mm de espessura podem ser nivelados com o cimento-cola 24 horas antes do assentamento.

PREPARAÇÃO DA MISTURA:
Num recipiente com 5,5 a 6 litros de água limpa, adicionar um saco de 25 kg de COLA PARA LADRILHOS INTERIORES, misturando até obter uma mistura homogénea (de preferência com misturador elétrico). Deixar repousar durante alguns minutos e voltar a misturar. A mistura obtida pode ser utilizada durante cerca de 3 horas.

APLICAÇÃO DO CIMENTO-COLA:
Aplicar o cimento-cola sobre o suporte com uma espátula dentada, adaptada às dimensões e ao relevo dos ladrilhos. Aplicar com o lado liso da espátula. Depois, ajustar a espessura do adesivo com a espátula dentada. Espalhar o cimento-cola apenas numa superfície que possa ser revestida pelos ladrilhos num período máximo de 20 minutos (tempo aberto). Proceder à colagem dupla (aplicar uma camada fina e homogénea de cimento-cola no reverso do ladrilho) se o trabalho envolver um dos seguintes casos:
- colagem no exterior;
- ladrilhos com dimensões iguais ou superiores a 20 cm x 20 cm.

COLOCAÇÃO DOS LADRILHOS:
Assentar os ladrilhos e bater energicamente, se necessário utilizar um maço de borracha. Verificar regularmente a qualidade da transferência do cimento-cola para o reverso dos ladrilhos. Os ladrilhos podem ser ajustados num período máximo de 45 minutos. Qualquer vestígio de cola fresca deve ser removido com uma esponja húmida. Aguardar pelo menos 24 horas após a colocação dos ladrilhos antes de proceder ao enchimento de juntas.

CONSUMO:
Depende do formato, do relevo do ladrilho, do modo de colagem e da espátula utilizada.

	FORMATO DO LADRILHO (cm)	ESPÁTULA U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)	ESPÁTULA U9 (9 mm x 9 mm x 9 mm)
Colagem simples	até 20 x 20 cm	3,5 a 4,5 kg/m²	4,5 a 6 kg/m²
Colagem dupla	superior a 20 x 20 cm	4,5 a 6 kg/m²	6 a 8 kg/m²

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
A temperatura de aplicação deve situar-se entre + 5 °C e + 30 °C.
Proteger o local das intempéries e dos raios solares até que a junta esteja completamente seca.
Os tempos indicados correspondem a uma temperatura de + 23 °C. São alongados no tempo frio e encurtados no tempo quente.
O produto fresco pode ser limpo com água.

ARMAZENAGEM:
12 meses na embalagem original fechada, num local seco, a partir da data de fabrico indicada na embalagem. Produto conforme as prescrições do Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII, entrada 47.
CONSERVAR NUM LOCAL SECO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

Danger. **Contient du ciment Portland : Chrome VI < 2 ppm dans la période de stockage du produit. H315** Provoque une irritation cutanée. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **P261** Éviter de respirer les poussières. **P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312** Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
COLLE CARRELAGE INTÉRIEUR GRIS 25 KG
UFI : GXD5-X0M0-R00R-HTUE

C.I. 9400876GON - 05-2025

Perigo. **Contém cimento Portland: Crómio VI < 2 ppm durante o período de armazenamento do produto. H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **P261** Evitar respirar a poeira. **P264** Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P280** Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/o rosto. **P305+P351+P338** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P312** Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. **P333+P313** Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
COLA PARA LADRILHOS INTERIORES CINZENTO 25 KG
UFI : GXD5-X0M0-R00R-HTUE

SAS Equipement de la Maison
24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris - France/França.
Service consommateurs : BP80056
91919 Bondoufle Cedex - France/França.
https://www.bricomarche.com/aide-et-contact/contact
Tél : 05 62 10 31 97

Para mais informações contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor, indicando os códigos que figuram na embalagem:
apoioconsumidorportugal@mousquetaires.com
www.bricomarche.pt
Tel.: +33 5 62 10 31 97

GO/ON!
Colle carrelage intérieur
Cola para ladrilhos interiores
Carreaux : jusqu'à 40 cm x 40 cm
Ladrilhos: até 40 cm x 40 cm

CE 0679
SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS - FRANCE
25
CPR-FR/0395
EN 12004:2007+A1:2012
GO ON COLLE CARRELAGE INTERIEUR GRIS
Mortier colle normal destiné à la pose de carrelage en intérieur
Réaction au feu : Classe A1, A1fl
Adhérence initiale par traction : ≥ 0,5 N/mm²
Adhérence par traction après vieillissement thermique : ≥ 0,5 N/mm²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau : ≥ 0,5 N/mm²
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel : ≥ 0,5 N/mm²
Dégagement de substances dangereuses : NPD

Procéda à separação seletiva da embalagem e coloque-a no ecoponto azul.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GRIS CINZENTO

3 999990 123707 >

GO/ON!

4 à 7 m²
25 kg

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE EN 12004 C1 MORTIER COLLE POUR CARRELAGE

GRIS CINZENTO

Colle carrelage intérieur
- Travaux neufs
- Carreaux jusqu'à 40 x 40 cm

Cola para ladrilhos interiores
- Novas obras
- Ladrilhos até 40 x 40 cm

3 999990 123707 >

Destinations / Onde Utilizar	Outils / Ferramentas	Température d'application / Temperatura de aplicação	Taux de gâchage / Relação da mistura	Durée de vie du mélange / Duração da mistura	Temps ouvert / Tempo aberto	Délai d'ajustabilité / Tempo de ajuste	Délai avant jointoiement / Tempo antes de encher as juntas
		+ 30 °C / + 5 °C	5,5 - 6 L	3 h	max. 20'	max. 45'	min. 24 h

GRIS CINZENTO

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)
*Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior, apresentando um risco de toxicidade por inalação, numa escala de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões altas).

CE 0679
SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS - FRANCE
25
CPR-FR/0395
EN 12004:2007+A1:2012
GO ON COLA PARA LADRILHOS INTERIORES CINZENTO
Cimento-cola de presa normal destinado à aplicação de ladrilhos no interior
Reação ao fogo: Classe A1, A1fl
Tensão de aderência inicial à tração: ≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após envelhecimento por ação de calor: ≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após imersão em água: ≥ 0,5 N/mm²
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo: ≥ 0,5 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas: DND

GO/ON!
Colle carrelage intérieur
Cola para ladrilhos interiores
Carreaux : jusqu'à 40 cm x 40 cm
Ladrilhos: até 40 cm x 40 cm

3 999990 123707 >

FACE ARRIERE

550 15 65 400 50 20
295 400 85 15
815

310
290 20
105

3 999990 123707 >
GO/ON!
GRIS CINZENTO
Colle carrelage intérieur
Cola para ladrilhos interiores