

TYPES DE SUPPORTS** :



APPLICABLE SUR :



▶ Découvrez notre tuto :
n°2 > Comment identifier
et préparer votre façade ?

* FAÇADES LISSES : 100M²
CRÉPIS FINS (GRAIN < 2MM) : 80M²
GROS CRÉPIS (GRAIN ENTRE 2 ET 5 MM) : 60M²

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité.

> Penser à coller les bandes de masquage.

POUR TOUS LES FONDS (peints ou non peints) :

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l'aide d'un grattoir/lame de couteau.

- Traiter à l'aide d'un anti-mousse.

- Laisser agir une semaine puis nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

- Colmater si besoin trous et fissures à l'aide d'un mastic approprié jusqu'à l'obtention d'un mur sain.

SUR FAÇADES POREUSES :

- Appliquer une première couche diluée à 10% d'eau d'EXTRÊME 2en1 avant la mise en peinture.

SUR FAÇADES FARINANTES OU PULVÉULENTES :

- Appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

MISE EN ŒUVRE :

La peinture est prête à l'emploi. Remuer la peinture avec la spatule plate avant utilisation. Appliquer en une couche pure.



Commencer par les angles et les coins au pinceau.



Diviser le mur en carrés de 1,20 m de large. Peindre du pignon vers les soubassements, un carré à la fois.



Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d'une fois. Ne pas revenir sur les zones de séchage.



Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en lissant de haut en bas, en une seule traite.

APRÈS AVOIR PEINT :

Retirer les bandes de masquage. Nettoyer les outils en enlevant l'excès de peinture avec la spatule plate, puis en les lessivant à l'eau tiède et au savon.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

- COLORATION :**
La peinture peut être teintée en machine au comptoir couleurs de votre magasin, dans une teinte proposée dans le nuancier Chromatic Façades.

- APPLICATION :**

- Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale.
- Ne pas appliquer sur support chaud, ni en plein soleil, ni par temps humide (le taux d'humidité > 70%).
- Vérifier l'absence de pluie dans les 24h suivant le chantier.

- USAGE AU PISTOLET :**

- Se reporter aux données techniques du matériel utilisé.
- Une fois pulvérisée, les qualités techniques de la peinture (protection, résistance) sont modifiées selon les épaisseurs déposées.
- Respecter le rendement indiqué sur l'emballage. Idéal pour éviter une surconsommation de peinture sur crépis.

- CONSERVATION APRÈS OUVERTURE :**

- Conserver dans son emballage d'origine, au frais, à l'abri du gel.
- Bien refermer les récipients entamés.

- TRAITEMENT :**

- Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collecte et d'élimination.

** Liste non exhaustive. Se référer au service consommateurs en cas de doute.



*** SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un produit biocide TP6 Protection des produits pendant le stockage : C(M)IT/MIT (3:1). Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30g/l COV.



SAP 1301635
202309



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

www.ripolin.fr

03 22 35 38 89

2,1 route de Thennes - 60110 Mourill
service.technique@ppg.com

Si besoin, appliquer la 2^{ème} couche après 6 h de séchage. Les propriétés définitives de la peinture s'obtiennent au bout de 3 semaines.