



# POUR PRÉPARER



DÉLAI DE SÈCHAGE RAPIDE



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



## Primaire universel

LES + :

- Prêt à l'emploi
- Tous supports
- Séchage rapide

1 litre e

5 à 10 m<sup>2</sup>

### Sur supports neufs base ciment (chapes ou dalles béton peu poreuses) :

- appliquer Primaire universel à la brosse ou au rouleau.
  - laisser sécher 2 heures minimum avant ragréage
- Primaire universel peut être utilisé en sol extérieur avant ragréage. Dans ce cas, il sera dilué avec 50% d'eau.

### APPLICATION

Primaire universel s'applique à la brosse ou au rouleau en une couche continue. Attendre le séchage complet (minimum 2 heures à + 20°C) avant d'appliquer le ragréage.

### CONSOMMATION

Rendement : 5 à 10 m<sup>2</sup>

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie à l'eau.

### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. Contient biocides : 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one, mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No. CE 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (N°. CE 220-239-6) (3:1). Peut provoquer une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. CRAINT LE GEL.


1 litre e

5 à 10 m<sup>2</sup>



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (fortes émissions).

C.I. 95610293DYF 06-2019



MAPEI FRANCE S.A.  
Z. I. du Terroir  
29 avenue Léon Jouhaux  
31140 SAINT-ALBAN - FRANCE

FABRIQUÉ EN UE