

# GO/ON!

3 à 5 m<sup>2</sup>

15 kg



## Colle carrelage pâte

- Prête à l'emploi
- Murs et plans de travail sur supports neufs
- Tous types de carreaux jusqu'à 30 x 30 cm


Destinations



Outils



Température d'application



Temps ouvert



Délai d'ajustabilité



Délai avant jointoiment



### DOMAINE D'EMPLOI :

#### En mur intérieur :

- Béton
- Plaque de plâtre cartonnée
- Enduit de ciment
- Béton cellulaire
- Plâtre

#### Plan de travail de cuisine et salle de bains :

- Panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX)

Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

### APPLICATION DE LA COLLE :

Appliquer COLLE CARRELAGE PÂTE avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

### COLLAGE DU CARRELAGE :

Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec la COLLE CARRELAGE PÂTE.

Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai minimum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

### CONSEIL DE POSE

La température d'application est comprise entre + 5 °C et + 30 °C. L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm. COLLE CARRELAGE PÂTE encore frais se nettoie à l'eau.

### CONSOMMATION :

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Exemple	SPATULE T5 (5 mm x 5 mm)	SPATULE U6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format de carrelage inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,5 à 4 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage (format de carrelage supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 à 6 kg/m <sup>2</sup>

### STOCKAGE :

24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.

### CRAINT LE GEL.

**Contient :** 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE.**