



POUR CONSTRUIRE

Mortier colle béton cellulaire

Montage des blocs et carreaux

- Pose directe sur carrelage
- Ragréage
- Montage brique de verre



BLANC



OUTILS

TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C
+5°C

TAUX DE GÂCHAGE variable selon le conditionnement

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE 2 à 3 heures

TEMPS OUVERT 10 minutes

AJUSTABLE PENDANT 30 minutes maxi

DÉLAI DE RECOUVREMENT 24 heures

■ **DOMAINE D'EMPLOI** : Montage en intérieur et extérieur de maçonneries et cloisons en béton cellulaire.

■ **PRÉPARATION DU SUPPORT** : Les éléments de maçonnerie doivent être stables, solides, propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire à l'adhérence, telles que graisses, huiles, poussières...). Les blocs doivent être humidifiés s'ils sont très poreux et/ou s'ils sont utilisés par temps chaud. Une humidification est également conseillée avant d'effectuer un ragréage.

■ **PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE** : Dans un récipient propre, verser 5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg ou 1,1 litre d'eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique à rotation lente, pendant 1 à 2 minutes puis remalaxer avant l'utilisation. La gâchée est utilisable pendant 2 à 3 heures à + 20°C. Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé par temps froid.

■ **APPLICATION** : Pour le montage des blocs, appliquer **Mortier colle béton cellulaire** avec une spatule crantée afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 3 mm sur la partie supérieure des blocs en place et sur la tranche des blocs à positionner. L'application est facilitée par l'utilisation de spatules crantées de la même largeur que les blocs. N'étaler **Mortier colle béton cellulaire** que sur une surface pouvant être recouverte dans un délai de 10 minutes (temps ouvert à + 20°C). Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé par temps froid. Le délai d'ajustabilité après mise en place d'un bloc est de

5 minutes à + 20°C. Pour le ragréage des cloisons : appliquer **Mortier colle béton cellulaire** à la lisseuse, en épaisseur maximale de 10 mm. Après quelques minutes, il est possible de réaliser la finition à l'aide d'une taloche éponge. Afin d'assurer un bon transfert sur le support, il est conseillé d'appliquer une première passe de **Mortier colle béton cellulaire** tirée à zéro, et de ragréer ensuite en exerçant une pression avec la lisseuse afin d'assurer la parfaite adhérence du mélange au support. Le ragréage peut être recouvert après 24 heures à + 20°C. Pour la réparation : Mélanger 1 volume de sable fin et propre avec 2 volumes de **Mortier colle béton cellulaire** et appliquer à la lisseuse ou à la truelle. Laisser sécher 24 heures à + 20°C avant recouvrement.

■ **CONSOMMATION** : Montage de blocs de 20 cm de haut.

Épaisseur du bloc (cm)	7	12,5	15	20	25	30
Rendement (m ² par sac de 25 kg)	8	5,5 à 8	4,5 à 6	3,5 à 5	2,5 à 4	2 à 3

■ **PRÉCAUTION D'EMPLOI** : La température d'application doit être comprise en +5°C et + 30°C. Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et protéger les surfaces exposées en humidifiant.

■ **STOCKAGE** : 12 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.