



POUR PRÉPARER

Ragrage sol extérieur

Haute performance


- Autonivelant
- Spécial terrasses, balcons et garages
- Peut être laissé nu ou recouvert



PRIMAIRE UNIVERSEL



25 kg
= 2 à 5 m²



DOMAINE D'EMPLOI : Ragrage sol extérieur haute performance permet le ragrage, l'égalisation et la finition des sols intérieurs et extérieurs sur des balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif, sur supports :

- Chapes ciment
- Dalles béton.

Il peut s'utiliser en intérieur avant la pose de revêtements tels que :

- Carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre cuite, pâte de verre...)
- Pierre naturelle
- Revêtements plastiques et moquettes
- Peinture de sol.

Il peut également rester nu.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports à recouvrir doivent être stables, propres (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière...), solides, non fissurés, secs et non sujets à des remontées d'humidité. Les dallages en béton et les chapes ciment doivent être âgés d'au moins 1 mois, les planchers béton de 2 mois et les balcons plus de 3 mois. Ils seront soigneusement nettoyés et dépoussiérés. Sur support absorbant, appliquer 2 couches de **Primaire universel** dilué de moitié à la brosse ou au rouleau, puis laisser sécher. Autre alternative : humidifier le support à refus quelques heures avant l'application et laisser ressuer. Il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de l'application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un seau contenant environ 4 à 4,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **Ragrage sol extérieur haute performance** en agitant

avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/minute) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre d'eau maximum. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer, le mélange est prêt. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.

APPLICATION DU RAGRÉAGE : Après séchage du primaire, appliquer **Ragrage sol extérieur haute performance** sur le support à la lisseuse en une couche (épaisseur comprise entre 3 et 10 mm - localisé). Le délai d'ouverture au passage est de 4 heures minimum.

CONSOMMATION : Consommation réelle : 1,7 kg/m²/mm. Rendement : 5 m² (exemple pour 3 mm d'épaisseur).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : La température d'application est comprise entre +5°C et +30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie à l'eau. En extérieur, la pente doit être au moins d'1 cm afin de faciliter l'évacuation des eaux. Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante.

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.