



## POUR JOINTOYER

# Joint ultra

- Hydrofugé : convient aux pièces humides (salles de bains, douches, cuisines) et piscines
- Excellente durabilité
- Largeur du joint de 2 à 20mm



100 BLANC
113 GRIS CIMENT
111 GRIS ARGENT
114 ANTHRACITE
130 JASMIN
136 TAUPE
120 NOIR

GAMME CARRELAGE



OUTILS

TEMPÉRATURE D'APPLICATION



TAUX DE GÂCHAGE



environ 1,1 Litre

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE




20 à 30 minutes

OUVERTURE AU PASSAGE



après 24 heures

LARGEUR DU JOINT



2 à 20 mm

**PRÉPARATION DU SUPPORT** : Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent...), les fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l'application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE** : Dans un récipient contenant la quantité d'eau propre nécessaire (environ 1,1 litre d'eau selon les conditions de mise en œuvre), verser la poudre en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Le délai d'utilisation de la gâchée est de 20 à 30 minutes maximum. Toutefois, une quantité d'eau de gâchage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

**APPLICATION DU JOINT** : Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en caoutchouc. Éliminer l'excédent de Joint ultra en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints. Dès raidissement du mortier, lisser les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide. Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier que l'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

### CONSOMMATION :

Format du carreau	Épaisseur du carreau	Largeur du joint	Rendement par alupack de 5 kg
2 x 2 cm	4 mm	1 mm	9 m <sup>2</sup>
15 x 15 cm	6 mm	3 mm	15 m <sup>2</sup>
20 x 20 cm	8 mm	4 mm	11 m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	8 mm	6 mm	11 m <sup>2</sup>
40 x 40 cm	8 mm	6 mm	15 m <sup>2</sup>
50 x 50 cm	10 mm	6 mm	19 m <sup>2</sup>
60 x 60 cm	10 mm	6 mm	18 m <sup>2</sup>

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : Dans certains cas, (jointoiment de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s'avérer difficile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de tache. Dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiment de carreaux poreux (faïence, etc...), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter le grillage du mortier. À l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier. La température d'application doit être comprise entre + 5 °C et + 30 °C. Joint ultra encore frais se nettoie à l'eau. Ouverture au passage après 24 heures minimum. Les délais indiqués correspondent à une température de +23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

**STOCKAGE** : 24 mois en alupack de 5 kg en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche Technique et la Fiche de Données de Sécurité. Ce produit n'est pas classé comme dangereux. EUH212 Attention ! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**