

DECOFLAIR® Moulures, Cimaïses, Rosaces en polyuréthane



1. MATERIAU

Dénomination du produit:

Moulures, cimaïses, rosaces DECOFLAIR®

Matériau constitutif:

Mousse de polyuréthane rigide haute densité, de couleur jaune.

Densité:

Env. 200 kg/m³.

2. PROPRIETES SPECIFIQUES

Surfaces apparentes:

La technique de fabrication garantit une surface dure et lisse, à arêtes vives, et l'exacte reproduction du motif.

Surfaces d'encollage:

Surfaces biseautées (2°) pour faciliter la pose et fraisées pour assurer une meilleure adhérence de la colle.

Dimensions:

Longueur d'une moulure et d'une cimaïse: 2000 mm (tolérance ± 5 mm).

Rosaces jusqu'à 620 mm de diamètre.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



DECOFLAIR® Moulures, Cimaies, Rosaces en polyuréthane



Dilatation thermique et hygrométrique:

Les tests ont montré que le matériau a un comportement proche de celui du bois: ses dimensions peuvent subir l'influence des variations de la température et plus particulièrement de l'humidité. Les mêmes précautions d'usage sont d'application. Le respect des conditions de pose et de stockage et un bon encollage sont indispensables afin d'assurer la qualité et la durée de la finition.

3. MISE EN OEUVRE

Conditions de pose et de stockage:

Pour un résultat idéal, le stockage et la pose se feront dans des conditions proches de celles de l'utilisation finale. La pose sur support humide (plâtre frais) et dans des conditions de séchage forcé (canon à chaleur, déshumidificateur, température exceptionnellement élevée) sont à exclure.

Fond:

Les fonds suivants conviennent: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. En cas de fonds particuliers, veuillez consulter notre service technique.

Colle et joints :

Enduire généreusement les surfaces à coller de colle DECOFLAIR®/ DECOFIT P à l'aide d'un pistolet (cartouche) ou d'un peigne à grosses dents. Poser les éléments de décoration sur le support et presser. Retirer le surplus de colle avec une spatule ou une éponge humide. Etayer si nécessaire.

Largeur des joints : env. 2-3 mm entre deux profilés

Température d'application : +5°C à +35°C

Produit de nettoyage (avant séchage) : eau

Travail de la surface :

Les moulures, cimaises et rosaces DECOFLAIR® peuvent recevoir toutes peintures, à l'exception des produits aux silicates.

4. INDICATIONS SPECIALES

Règlementation sur les matières dangereuses :

Les produits DECOFLAIR® en polyuréthane ne sont à classer ni sous „très toxique“ ni sous „toxique“, d'après le règlement sur les matières dangereuses.

DECOFLAIR[®] Moulures, Cimaies, Rosaces en polyuréthane



Note importante :

Les éléments sont strictement décoratifs à l'exclusion de toute fonction structurelle. Ils ne sont pas conçus pour supporter des charges et doivent être isolés par des joints souples des éléments susceptibles de transmettre des efforts ou des déplacements.